



한국소방산업기술원

446-909 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰시험성적서

제 1402262 호

1. 신청인

업체명 : 삼아프로사운드(주)

주소 : 서울특별시 종로구 삼일대로 457 수운회관 11층 1108

2. 시료명 : 합판

3. 접수일자 및 번호 : 2014.03.10 / 제 1402262 호

4. 시험결과


시험항목	기준	시험결과					비고
		1	2	3	4	5	
잔염시간	10 초 이내	0.0	0.0	0.0	—	—	
잔신시간	30 초 이내	0.0	0.0	0.0	—	—	
탄화면적	50 cm ² 이내	27.8	25.9	26.8	—	—	
탄화길이	20 cm 이내	7.3	7.5	7.5	—	—	

※ 용도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험기준 : 방염성능기준(소방방재청고시 제2013-25호) 제7조

2014년 03월 17일

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.